



Application No. 91-16638

Laid-open No. 92-7232

Abstract

The present invention relates to a method for fabricating a CMOS structure, which comprising the steps of: providing an insulation module having at least two active device regions; forming an N-doped well or P-doped well in the at least two active device regions; forming a P-doped polycrystalline semiconductor gate electrode on the N-doped well and an N-doped polycrystalline semiconductor gate electrode on the P-doped well; forming a source/drain region on the doped wells, that is, being self-arrayed on the gate electrode; forming a dielectric layer on the surface of the above structure; and forming a source/drain contact.

popper 5/13

⑨Int. Cl.  
H 01 L 29/76

대한민국특허청 (KR)  
공개특허공보 (A)

체 859 호

⑬공개일자 서기 1992. 4. 28

⑪공개번호 92- 7232

⑭출원일자 서기 1991. 9. 25

⑪출원번호 91-16638

⑮우선권주장 ⑮1990. 9. 27 ⑮미국 (US)  
⑮588,867

심사청구 : 없음

⑯발 명 자 페테르 제이. 즈대벨

독일연방공화국, D-8193 쾰른 하인리히, 보이에르베르거 스트라세 2

피셔트로즐 아파트멘츠

⑰출 원 인 모토로라 인코포레이티드 대표자 빈센트 조셉 로너

미합중국, 일리노이 60196, 샤움버그, 이스트 앨공턴 로드 1303

⑱대리인 변리사 이 병 호·최 달 용

(전 2 면)

① CMOS 구조의 제조방법

②특허청구의 범위

1. CMOS 구조의 제조 방법에 있어서, 적어도 두개의 능동장치 영역을 갖는 절연모듈을 제공시키며, 상기 적어도 두개의 능동 장치 영역에 N도핑된 웰 및 P도핑된 웰을 형성시키며, 상기 N 도핑된 웰상에 P도핑된 다결정 반도체 게이트 전극과 상기 P도핑된 웰상에 N도핑된 폴리실리콘 반도체 게이트 전극을 형성시키며, 상기 도핑된 웰에 소스 및 드레인 영역 즉, 상기 게이트전극에 자기 정렬되는 형태를 형성시키며, 상기 게이트 전극을 포함하는 상기 구조의 표면에 유전체층을 형성시키고, 소스 및 드레인 접촉을 형성시키는 단계들 구비하는 CMOS 구조의 제조방법.

2. CMOS구조의 제조 방법에 있어서, 복수의 능동 장치 영역을 갖는 절리 모듈을 제공시키며, 상기 능동 장치 영역의 적어도 일부에 도핑된 웰, N도전형의 갖는 상기 웰중 적어도 하나의 웰 및 P도전형의 갖는 상기 웰중 적어도 하나의 웰을 형성시키며, 상기 구조의 표면에 제1층의 질화물층을 형성하며, 상기 도핑된 웰상으로부터 상기 제1층의 질화물층 부분을 제거시키며, 상기 제1층의 질화물층의 상기 부분이 사전에 배치되는 상기 도핑된 웰상에 게이트 산화물층을 형성시키며, 상기 구조의 표면에 등각의 다결정 반도체층을 형성시키며, 상기 적어도 하나의 N도핑된 웰상에 배치되는 P도전형 및 상기 적어도 하나의 도핑된 웰상에 배치되는 N도전형 을 갖도록 상기 등각이 다결정 반도체층을 도핑시키며, 상기 도핑된 등각의 다결정 반도체층으로부터 게이트 전극을 형성시키며, 상기 도핑된웰에 소스 및 드레인 영역의 제1부분 즉 상기 게이트 전극에 자기 정렬되는 형태를 형성시키며, 상기 게이트 전극의 에지에 인접한 유전체 스페이서들 형성시키며, 상기 소스 및 드레인 영역의 제2부분 즉 상기 유전체 스페이서에 자기 정렬되는 형태를 형성시키며, 상기 게이트 전극 및 상기 유전체 스페이서들 포함하는 상기 구조의 표면에 제2층의 질화물층을 형성시키며, 상기 제2층의 질화물층상에 등각의 산화물층을 형성시키고, 소스 및 드레인 접촉을 형성시키는 단계들 구비하는 CMOS 구조의 제조 방법.

3. CMOS 구조의 제조 방법에 있어서, 복수의 능동 장치 영역을 갖는 절리 모듈을 제공시키며, 상기 복수의 능동 장치 영역에 걸쳐서 스크린 산화물층을 형성시키며, 도핑된 웰을 형성하기 위하여 적어도 일부의 상기 복수의 능동장치 영역, N 도전형의 갖는 상기 도핑된 웰의 적어도 하나의 웰 및 P도전형의 갖는 상기 웰의 적어도 하나의 웰에 도펀트를 주입시키며, 상기 구조의 표면에 제1층의 질화물층을 침착시키며, 상기 도핑된 웰상으

